

Hempel's Favourite Varnish

Produktegenskaper

Beskrivelse

Hempel's Favourite Varnish er en klar uretanalkyd- lakk. Det er en helblank, brukervennlig lakk som både er fleksibel og holdbar. Motstandsdyktig mot sjøvann, sollys og dårlige værforhold.

Anbefalt bruk

For bruk på nytt trevirke samt på tidligere lakkert trevirke, innvendig og utvendig, over vannlinjen.

Egenskaper

- Ikke kjent.

Produktsikkerhet

Flammepunkt 38°C [100°F]

VOC-innhold

Lovgivning	Verdi
EU	398 g/L [3,32 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

01250

Standard farge / kode

Transparent 00000

Glans

Blank

Volum tørrstoff

49 ± 2%

Spesifikk vekt

0,9 kg/L [8 lb/US gal]

Referanse-tørrfilmtykkelse

30 mikron [1,2 mils]

Forbehandling

Renhet

- Fjern olje, fett og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel.

Nybygg:

- Umalte/ulakkede overflater: Puss med sandpapir, og fjern alt støv.
- Nytt trevirke: Gjennombløt/rett den tørre, rene overflaten med et egnet trebehandlingsmiddel, og la det tørke.
- Kryssfinér: Forsegl den tørre overflaten med en egnet sealer/impregnering for tre.
- Teak: Avfett overflaten grundig med et egnet avfettingsmiddel.
- Overflaten må være tørr og ren før påføring.
- Fuktinnholdet i treverket må være under 16%.

Vedlikehold og reparasjon

- Tidligere malte overflater: Slip, rengjør og tørk overflaten.
- Tidligere skadet lakkert treverk: Det kan være nødvendig å behandle treverket.

Hempel's Favourite Varnish

Påføring

Tynner

Hempel's Thinner 811 08111

Rengjøringsmiddel

Hempel's Thinner 811 08111

Påføringsmetode

Verktøy	Uttyning maks. Volum
Pensel	20%
Paint Pad	20%

Hold tynning til et absolutt minimum. Produktet kan påføres med spray. Kontakt HEMPEL hvis du vil ha mer informasjon.

Tørrfilmtykkelse

	Anbefalt
Tørrfilmtykkelse	30 mikron [1,2 mils]
Våtfilmtykkelse	60 mikron [2,4 mils]
Teoretisk spreddeevne	16 m ² /L [650 sq ft/US gal]

For best resultat, unngå overdreven filmtykkelse.

Påføringsforhold

- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.
- Filmdannelsen kan påvirkes i negativ retning av lett regn, høy fuktighet og/eller kondens under påføring og følgende intervall etter påføring: "3-4 timer, 20°C/68°F".

Relativ fuktighet:

- Relativ fuktighet må være under 85% under tørking og herding.

Påføringsanmerkninger

- Rør godt før bruk.
- Påfør første strøk av produktet tynnet med spesifisert Hempel's Thinner: maks. 20%.
- Påfør et nytt strøk av produktet tynnet med: maks. 10%.
- Tilslutt påføres 3 strøk av uførtynnet produkt.
- Tilsett om nødvendig tynner for at påføringen skal gå lettere: maks. 5%.
- For å oppnå en jevn overflate anbefales pussing med sandpapir mellom strøkene (fjern støv).
- Tidligere malte overflater: Påfør 3 strøk av uførtynnet produkt.

Herding og overmaling

Produkt-kompatibilitet

- Foregående strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Wood Impreg (for new wood), Hempel's Sealer (for plywood)
- Etterfølgende strøk: Intet.

Herdetid

Overflatetemperatur		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Berøringstørr	timer	8	4
Hardtørr	timer	10	5
Klar til sliping	timer	-	24

Fastsatt for tørrfilmtykkelse 30 mikron [1.2 mils] ved standardforhold, se Hempels forklarende notater for detaljer. Maskeringstape som er brukt under påføring av maling bør fjernes mens malingen fremdeles er våt.

Overmaling

Hempels spesifikasjon gjelder fremfor retningslinjene som er indikert i overmalings-tabellen.

Navn på kvalitet		10°C [50°F]	20°C [68°F]
	Atmosfærisk, medium		
Hempel's	Min.	12 t.	6 t.
Favourite Varnish	Maks.	4 d.	48 t.

Forhold under tørking

- For å oppnå oppgitt tørketid, er det viktig å opprettholde tilstrekkelig ventilasjon under påføring, tørking og herding.
- Unngå kondensering på det nymalte strøket.

Overmalingsbemerkninger

- Hvis maksimum overmalingsintervall er overskredet, kan rubbing av overflaten være nødvendig for å sikre vedheft mellom strøkene.

Andre kommentarer

- Overflaten må være ren før overmaling.

Hempel's Favourite Varnish

Lagring

Lagringstid

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 måneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i originale, uåpnede beholdere. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Kontroller alltid Best før-datoen eller utløpsdatoen på etiketten.

Lagringsforhold

- Produktet må lagres ihht. lokal lovgivning, ved 5°C [41°F] uten direkte sollys og beskyttet fra regn og snø.

Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside hempel.com, eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende bemerkninger som utdyper de forskjellige kapitlene i dette produktdatabladet.
- Retningslinjer for forbehandling.
- Retningslinjer for ulike påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempels lille sjøsterke" og hempelyacht.no

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under 'Produkter', på www.hempel.com («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på www.hempel.com
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på www.hempel.com

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.